

weber.rep 763

Masilla fina de Cemento para Hormigón visto

Campo de aplicación

weber.rep 763 se usa como masilla para emplastecer hormigón visto, prefabricados, enfoscado de cemento, ladrillos y muros de bloques.

Especialmente apto para rellenar coqueras pequeñas y poros grandes.

Para cerrar grietas sin dilatación a partir de 1 mm de ancho.

Para interiores y exteriores, para paredes y techos.



Propiedades

Masilla fina a base de cementos especiales con aditivos plásticos. Se retrae muy poco durante el fraguado, es muy resistente al sulfato, no hace daño al hierro, color gris cemento.

Se puede extender hasta 0 mm. Para aplicaciones hasta una profundidad (capa) de 5 mm se utiliza el producto puro (sin arena adicional).

Para grosores mayores (hasta 10 mm) se utiliza el producto mezclado con arena de cuarzo (0-2 mm): 3 partes de polvo : 1 parte de arena

Fabricante: **Saint Gobain Weber GmbH, antes Deitermann.**

Aplicación

Se mezcla con agua sólo. **Siempre hay que humedecer el soporte debidamente hasta que aparezca mate.** El soporte debe estar firme, limpio y libre de sustancias sueltas o aquellas que puedan impedir la adhesión (grasas, gasoil, desencofrante, siliconas, teflón etc.).

Para un saco de 20 kg:

4,2 l de agua

Tiempo de aplicación después de preparar la mezcla (fraguado):	10-20 minutos
Temperatura de aplicación (soporte y aire):	+5 ... +30 °C
Tiempo para endurecerse:	60 minutos
Curado (humedecer, proteger con lámina impermeable):	2 días
Pintar después de:	2 días
En caso de mezclar un saco de 20 kg con arena de cuarzo	6,5 kg de arena

Rendimiento: 1,6 kg/m² para 1 mm de grosor igual a 12-13 m²/saco de 20 kg

Almacenaje

Mínimo 9 meses en un sitio limpio en su embalaje original y al abrigo de la humedad.

Ya[®]
Ya

Materiales inteligentes
para la Construcción
moderna y sostenible

Pinturas náuticas
e industriales

Restauración de Patrimonio
& Inyección - Grout autoniv.

Asesoramiento cualificado
a Nivel alemán

Tecnólogo del
Hormigón VDB
E-Schein alemán

Experto Proyectista &
supervisor/certificador
para la Reparación y
Mantenimiento EN 1504 de
Estructuras de Hormigón
SKP (DAfstb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias