

# weber.rep 764

## Masilla fina de Cemento para Hormigón y Enfoscado muy alta Resistencia a la Compresión y al Agua a Presión = piscinas

### Campo de aplicación

**weber.rep 764** se usa como masilla impermeable y resistente al agua a presión para emplastecer muros, paredes de hormigón, especialmente hormigón visto, enfoscado de cemento, muros y cimientos.

Apto para el recubrimiento de losas de hormigón, por ej. en garajes de uso particular.

Para cerrar grietas sin dilatación a partir de 1 mm de ancho. Para interiores y exteriores, para suelos, paredes y techos.

Técnica alemana



### Propiedades

Masilla fina a base de cementos especiales con aditivos plásticos. Se retrae muy poco durante el fraguado, es muy pegajoso, color gris cemento.

Resistencia a la compresión a los 28 días: 20 N/mm<sup>2</sup>

Fabricante: **Saint Gobain Weber GmbH, antes Deitermann.**

### Aplicación

Se mezcla con agua sólo. Siempre hay que humedecer el soporte debidamente hasta que aparezca mate. El soporte debe estar firme, limpio y libre de sustancias sueltas o aquellas que puedan impedir la adhesión (grasas, gasoil, desencofrante, siliconas, teflón etc.).

**Para un saco de 25 kg:**

**3,75 l de agua**

Grosor de aplicación:	una capa 1 ... 5 mm 2-3 capas hasta 10 mm
Temperatura de aplicación (material y soporte):	+5 ... +30 °C
Tiempo de aplicación después de preparar la mezcla (fraguado):	30 ... 40 minutos
Tiempo para endurecerse:	3 horas
Curado inicial (proteger con lámina impermeable del viento, aire y sol):	1 día
Curado final (regar otra vez completamente):	a las 24 horas
Pintar después de:	mínimo 5 días

**Rendimiento: 1,8 kg/m<sup>2</sup> para 1 mm de grosor igual a 13-14 m<sup>2</sup>/saco de 25 kg**

### Almacenaje

Mínimo 12 meses en un sitio limpio en su embalaje original y al abrigo de la humedad.

Ya<sup>®</sup>  
Ya

Materiales inteligentes  
para la Construcción  
moderna y sostenible

Pinturas náuticas  
e industriales

Restauración de Patrimonio  
& Inyección - Grout autoniv.

Asesoramiento cualificado  
a Nivel alemán

Tecnólogo del  
Hormigón VDB  
E-Schein alemán

Experto Proyectista &  
supervisor/certificador  
para la Reparación y  
Mantenimiento EN 1504 de  
Estructuras de Hormigón  
SKP (DAFStb) & SIVV alemán

YaYa Materiales, S.L.U. C.I.F. B-38656617 ES-38750 El Paso, Cno. de La Era, 16  
Tlf.: (+34) 922.485.450 - Fax: 922.486.206 - eMail: info@yaya.es San Miguel de La Palma (TF) - Islas Canarias